ГОСТ 10885-85. СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ КОРРОЗИОННО-СТОЙКАЯ

Горячекатаные двухслойные коррозионно-стойкие листы с основным слоем из углеродистой или низколегированной стали и плакирующим слоем из коррозионно-стойких сталей и сплавов, никеля и монель-металла.

Сталь подразделяют:

· по толщине коррозионно-стойкого слоя:нормальная

· повышенная - Кпо сплошности сцепления слоев на 1 - 4 классы.

Двухслойные листы изготовляют из сочетаний марок стали основного и плакирующего слоев, указанных в таблице знаком +.

	ВСТ3СП	**10**	**20К**	**09Г2**	**16ГС**	**09Г2С**	**10ХСНД**	**10ХГСН1Д**	**12МХ**	**12ХМ**	**10Х2М1**
08Х13	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-
08Х17Т	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
115Х25Т	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
08Х18Н10Т	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+
12Х18Н10Т	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
10Х17Н13М2Т	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
10Х17Н13М3Т	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-
08Х17Н15М3Т	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
08Х22Н6Т	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
06ХН28МДТ	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
ХН65МВ	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Н70МФВ-ВИ	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
НМЖМц 28-2,5-1,5	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Никель НП-2	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-